



PRODUCTBLAD

PRO-ONE POEDERLIJM FLEXIBEL

C2TE conform NEN-EN 12004

PRODUCT OMSCHRIJVING

ProOne Poederlijm Flexibel is een fabrieksmatig vervaardigde poedertegellijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen. ProOne Poederlijm Flexibel heeft een goed vullend vermogen en een lange open tijd.

OMSCHRIJVING

ProOne Poederlijm Flexibel is een fabrieksmatig vervaardigde poedertegellijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen. ProOne Poederlijm Flexibel heeft een goed vullend vermogen en een lange open tijd.

TOEPASSINGSGBIED

ProOne Poederlijm Flexibel is geschikt voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek, steenstrips en betonstenen op alle gebruikelijke minerale ondergronden. ProOne Poederlijm Flexibel is geschikt voor vloerverwarming en is toepasbaar in droge en natte ruimten. Voor zowel binnen als buitengebruik. ProOne Poederlijm Flexibel is niet geschikt voor onderwatertoepassingen zoals zwembadbassins.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Classificatie	C2TE conform NEN-EN 12004
Kleur	Grijs
Aanmaakwater	ca. 5,8 liter/25 kg
Open tijd	20 - 30 minuten
Verwerkingstijd	min. 2 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C
Beloopbaar (vloer)	na 24 - 48 uur
Afvoegbaar	na ca. 24 uur
Volledig belastbaar	ca. 14 dagen

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

- Ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.
- Sterk absorberende ondergronden altijd voorstrijken met ProOne Voorstrijkmiddel voor zuigende ondergronden.
- Gladde en niet absorberende ondergronden, zoals bestaand tegelwerk, altijd zorgvuldig ontvetten en voorstrijken met ProOne Hechtprimer voor niet-zuigende ondergronden.

Verwerking

Voeg 25 kg ProOne Poederlijm Flexibel toe aan circa 5,8 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng minstens 1 minuut met een mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Meng nogmaals na enkele minuten. De tegellijm is dan klaar voor gebruik. Breng ProOne Poederlijm Flexibel op met een geschikte lijmkam. Kies een vertanding die zorgt voor een contactoppervlak van minstens 80% tussen de achterzijde van de tegel en de lijm. In geval van zwaarbelast (vloer)tegelwerk, dunne tegels of grootformaat porcellanato tegels (>40x40 cm) is een contactoppervlak van 100% vereist. De tegels dienen in dit geval met de 'buttering/floating-methode' op de ondergrond te worden verlijmd. Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor een optimale aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open tijd. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op. Verwerk aangemaakte lijm binnen 120 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Reinig gereedschap na gebruik direct met (warm) water.

Nabehandeling

- Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel.
- Betegelde vloeren zijn na 24 - 48 uur beloopbaar.
- Na verharding afvoegen met een geschikt voegmiddel.

VERBRUIK

Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid van de ondergrond. Bij een vertanding van 6 mm circa 2,4 kg/m² en bij een vertanding van 8 mm circa 3,3 kg/m².

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

- Minimaal 1 jaar houdbaar in originele, ongeopende verpakking.
- Aangebroken verpakkingen na gebruik goed afsluiten.
- Dit product moet altijd droog worden opgeslagen en vervoerd.

CERTIFICATEN

	NEN-EN 12004
---	--------------

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de ProOne websites.

WAARBORG & GARANTIE

ProOne garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

OVERIGE INFORMATIE

Uitgebreide informatie en de prestatieverklaring is te vinden op www.pro-one.eu/nl.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van ProOne. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProOne worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. ProOne behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings) voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.