



PRODUCTBLAD

## CEBO GIETMORTEL K70 0-1

### Productomschrijving

CEBO Gietmortel is een fabrieksmatig vervaardigde cementgebonden droge mortel, conform CUR-aanbeveling 24: Krimparme cementgebonden mortel. Deze mortel voldoet aan sterkteklasse K70.

### Toepassingsgebied

CEBO Gietmortel is geschikt voor het aangieten van horizontale en verticale verankeringen en het vullen van gains en voegen tussen betonelementen. Tevens geschikt voor het aangieten van verankeringen en ondergieten van prefab betonelementen, machinefundaties, kraanbanen, staalconstructies en opleggingen. Laagdikte minimaal 5 tot ca. 80mm

### Producteigenschappen

Bindmiddel	Cement (NEN-EN 197-1:2000)
Toeslagmateriaal	Zand (NEN-EN 13139)
Toevoegingen	Hulpstoffen
Maximale korrelgrootte	1 mm
Waterbehoefte	15,5 ± 0,5%
Vloeimaat na 5 minuten	> 550mm
Vloeimaat na 30 minuten	> 450mm
Volumieke massa	2300 ± 50 kg/m <sup>3</sup>
Verwerkingstijd	30 min
Maximale zwelling	tussen 0,1 en 2,0 %(V/V)
Na 24 uur	tussen 70 en 100% van maximale zwelling
Na 24 uur	≥ zwelling op einde verwerkingstijd
Stabiliteit	stabiel, geen waterscheiding, geen schuimvorming
Druksterkte	$F'_{mk(7)} \geq 70 \text{ N/mm}^2$
Krimp	< 0,5 mm/m

### Gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding

De ondergrond vrij maken van alle voor hechting schadelijke invloeden. Eventueel zuigende ondergronden die met de mortel in aanraking komen voorbevochtigen met water om uitdroging van de mortel tegen te gaan. Overtollig water voor het aanbrengen van de mortel verwijderen.

#### Verwerking

Doseer ca. 3,9 liter schoon leidingwater in een schone speciekuip of molen. Voeg hier een zak CEBO Gietmortel van 25 kg aan toe. Meng machinaal ca. 3 minuten met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Verwerk CEBO Gietmortel binnen 30 minuten bij een omgevingstemperatuur van 5 tot 30°C. Vermeng geen oude en verse Gietmortel. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

#### Nabehandeling

Bescherm de aangebrachte CEBO Gietmortel tegen weersinvloeden (regen, tocht, vorst en zon) en in het bijzonder uitdroging. Indien noodzakelijk het afgewerkte oppervlak beschermen door gebruik te maken van een curing-compound of af te dekken met een folie.



---

**PRODUCTBLAD (VERVOLG)**  
**GIETMORGEL K70 0-1**

---

**Verbruik**

Het verbruik is sterk afhankelijk van de toepassing van het product.  
Eén zak CEBO Gietmortel van 25 kg levert ca. 12,5 liter specie op.

**Leveringsvorm**

- Zak à 25 kg
- Palletbelading 48 stuks

**Veiligheidsvoorschriften**

Van alle CEBO producten is een apart veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

**Opslag en houdbaarheid**

CEBO Egaline droog en vorstvrij opslaan. In ongeopende verpakking minimaal 6 maanden na productiedatum houdbaar (zie zijkant verpakking).

**CEBO Bouwmaterialen**

**Postbus 23**

**1620 AA Hoorn**

**0229 283 739**

**info@cebobouwmaterialen.nl**

**www.cebobouwmaterialen.nl**