



PRODUCTBLAD

EGALINE CT-C25-F5

Productomschrijving

CEBO Egaline is een fabrieksmatig vervaardigde cementgebonden droge mortel, conform NEN-EN 13813; "Dekvloermortels en dekvloeren". Deze mortel voldoet aan sterkteklasse CT-C25-F5.

Toepassingsgebied

CEBO Egaline is geschikt voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 20 mm van vormvaste normaal belaste beton- en cementdekvloeren in de woning- en U-bouw. CEBO Egaline biedt een goed absorberende ondergrond voor het aanbrengen van textiele vloerbedekking, PVC, parket, linoleum en keramische vloertegels. CEBO Egaline is geschikt voor vloerverwarming mits deskundig geïnstalleerd en de stookschema's voor ingebruikname in acht worden genomen. CEBO Egaline is niet geschikt voor anhydrietvloeren, houten vloeren, industriële vloeren en vloeren die blootstaan aan permanente vochtbelasting. (vb. buitenshuis). CEBO Egaline is goed vloeïend, eenvoudig en snel aan te brengen en na verharding goed schuurbaar.

Producteigenschappen

Bindmiddel	Diverse cementen (NEN-EN 197-1:2000)
Toeslagmateriaal	Zand (NEN-EN 13139)
Toevoegingen	Kunsthars, Hulp- en Vulstoffen
Maximale korrelgrootte	0,5 mm
Waterbehoefte	ca. 24%
Vloeimaat na 5 minuten	150mm (NEN-EN 12706)
Volumieke massa	2050 ± 50 kg/m ³
Verwerkingstijd	30 min
Beloopbaar	na ca. 4 uur (afhankelijk van omgevingsomstandigheden en laagdikte)
Bekleedbaar	na ca. 24-48 uur (afhankelijk van omgevingsomstandigheden en laagdikte)
Buig-treksterkte	≥ 5 N/mm ²
Druksterkte	≥ 25 N/mm ²

Gebruiksaanwijzing

Vorbereitung

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Oude lijmresten kunnen geëgaliseerd worden mits deze goed hechtend en watervast zijn. De ondergrond zorgvuldig stofzuigen en daarna altijd volgens voorschrift voorstrijken met een CEBO voorstrijk voor zuigende ondergronden.

Verwerking

Doseer ca. 6 liter schoon leidingwater in een schone speciekuip of molen. Voeg hier een zak CEBO Egaline van 25 kg aan toe. Meng machinaal ca. 3 minuten met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Na een korte wachttijd van ca. 1 minuut nogmaals kort opmengen. Het mengsel op de vloer uitgieten en verdelen met een vlakspaan of met een rakel. De gewenste laagdikte in één keer aanbrengen. Indien gewenst de nog natte egalisatiemortel ontluften met behulp van een stekelwals. Nadat het afbindproces is begonnen (terugloop verwerkbaarheid), mag geen water meer worden toegevoegd. Bij machinale verwerking vloeimaat controleren. Verwerk CEBO Egaline binnen 30 minuten bij een omgevingstemperatuur van 5 tot 25°C. Vermeng geen oude en verse Egaline. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Nabehandeling

Bescherm de vers aangebrachte egalisatiemortel gedurende het drogings- en verhardingsproces tegen tocht en direct zonlicht. Het afbinden van de CEBO Egaline is mede afhankelijk van de toegepaste laagdikte en omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vocht en zuigedrag ondergrond.



PRODUCTBLAD (VERVOLG)
EGALINE CT-C25-F5

Verbruik

Eén zak CEBO Egaline van 25kg levert 15 liter egalisatiemortel op.

Het verbruik is ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Laagdikte in mm	Aantal kg/m ²	Aantal m ² /25 kg
5	7,5	3,33
10	15,0	1,67
20	30,0	0,83

Leveringsvorm

- Zak à 25 kg
- Palletbelading 40 stuks

Veiligheidsvoorschriften

Van alle CEBO producten is een apart veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Opslag en houdbaarheid

CEBO Egaline droog en vorstvrij opslaan. In ongeopende verpakking minimaal 6 maanden na productiedatum houdbaar (zie zijkant verpakking).

CEBO Bouwmaterialen

Postbus 23

1620 AA Hoorn

0229 283 739

info@cebobouwmaterialen.nl

www.cebobouwmaterialen.nl