

ASP900

Afdichtcoating Voor het afdichten van hoekaansluitingen



Coba kimband ASP900 is een product op basis van acrylaatdispersie.

Producteigenschappen

Consistentie	Pasteus
Kleur	Oranje
Geur	Neutraal
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5°C en 25°C*

*: Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Speciale productkenmerken:

- Voor natte ruimten
- Blijvend elastisch
- Eenvoudig verwerkbaar

Toepassingsgebied

Coba afdichtingcoating ASP900 is geschikt voor het afdichten van horizontale en verticale hoekaansluitingen op beton, kalkzandsteen, cement- gips gebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskarton- en gipsvezelplaten en watervast multiplex. Coba afdichtingcoating ASP900 is scheurbestendig en blijvend elastisch. Bij een vormvaste hoekaansluiting is het aanbrengen van één laag afdichtingcoating ASP900 voldoende. In alle andere gevallen is een combinatie met kimband ASP910 vereist om scheurvorming te voorkomen. Niet geschikt voor toepassing buitenshuis en permanent natte toepassingen zoals zwembadbassins.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig

kunnen beïnvloeden. Zandende en sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Coba voorstrijkmiddel DPM800.

Verwerking

Bij toepassing als kimafdichting in combinatie met Coba kimband ASP910: breng Coba afdichtcoating ASP900 met een blokkwast egaal en dekkend aan. Plaats het kimband vervolgens in de nog natte coating. Breng tenslotte een tweede laag coating goed dekkend over het kimband aan. Bij toepassing als ondergrondafdichting: breng Coba afdichtcoating ASP900 met blokkwast of roller egaal en dekkend aan. Droogtijd: minimaal 12 uur afhankelijk van de omgevingscondities. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op om te zien of het product voldoet aan de gestelde eisen. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing ca. 200 - 300 g/m².

Nabehandeling - droging

De droogtijd van de afdichtcoating bedraagt ca. 12 uur mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Verpakkingseenheid	Emmers van 7 kg/ 14 kg Palletbelading 72/ 20 stuks
Opslag en transport	Koel en vorstvrij opslaan en transporteren
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar in originele, Ongeopende verpakking
Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten	

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

